



产品描述

该产品是单组份、弹性、(空气)吸湿固化、以改性硅烷为基础的粘接胶，具有超高的初粘力(防流挂)、最终强度高。适用于粘接和密封矿物玻璃和合成车窗。

应用范围

适用于运输车、航海领域矿物玻璃和合成车窗的专业粘接和密封。

产品优势

- 超高防流挂性和高初粘力
- 最终强度高，速干
- 无底涂粘接
- 最终强度高，快速固化
- 可湿对湿喷涂，不收缩
- 不起泡、无味
- 无溶剂、不含异氰酸盐和硅酮
- 防紫外线、耐高温
- 通过联邦机动车安全标准碰撞测试 FMVSS 212
- 认证：欧洲船用材料设备测试认证 (164.106/1121/WCL MED0328)



使用方法

有关更多使用说明、喷漆及板材表面预处理的信息，可访问公司网站查询相关信息资料 www.saba.nl。

技术资料

基础成分	改性硅烷，吸湿固化
稠度	极其粘稠
密度 (EN 542)	约 1.390 kg/m ³
固体成分	约 100%
结皮时间 (23 °C, 50% RLV)	约 15 分钟
开放时间 (23 °C, 50% RLV)	约 20 分钟
固化速度 (23 °C, 50% RLV)	约 3 毫米/24 小时
邵 A 硬度 (EN ISO 868)	约 60
100%延伸模量 (ISO 37/DIN 53504)	约 1.6 N/mm ²
拉伸强度 (最高频率) (ISO 37/DIN 53504)	约 3.0 N/mm ²
断裂延伸率 (ISO 37/DIN 53504)	约 330%
剪切强度 (ISO 4587)	约 1.9 N/mm ²
玻璃转换温度	约 -55°C
操作温度	最低 +5 °C 至 最高 +35 °C
储存温度	最低 +5 °C 至 最高 +25 °C
耐温范围	最低 -40 °C 至 最高 +120 °C
短时间耐热温度	最高 +180 °C (30分钟)

订货信息 (见下页)

SABA Dinxperlo BV Industriestraat 3 NL-7091 DC 丁克斯佩洛 PO Box 3 NL-7090 AA 丁克斯佩洛

电话: +31 (0) 315 658999 传真: +31 (0) 315 653989 邮箱: info@saba.nl 网址: www.saba.nl

基于现有的技术我们给客户推荐相应产品及使用说明，客户应根据用途和需求自行评估产品。如果客户没有根据我们的推荐或使用说明正确使用产品，我方不承担任何责任。此外，SABA Dinxperlo BV的通用条款适用于产品推荐、使用说明和产品交付。



产品数据表

Sabatack® 760XL^{HT}

高粘度车窗玻璃粘接胶

订货信息

包装	硬管装	软管装
容量	290 毫升 (共 24 支)	600 毫升 (共 15 支)
颜色	黑色 (与劳尔色卡 9011 相似)	黑色 (与劳尔色卡 9011 相似)
货号	100962ABX	100962AAN
保质期	18 个月 (未开封)	15 个月 (未开封)

根据客户要求, 可提供其它包装和颜色, 大包装的保质期略有变化。

安全建议

如需了解更多的安全信息, 请参考相关SABA安全资料表。



SABA Dinxperlo BV Industriestraat 3 NL-7091 DC 丁克斯佩洛 PO Box 3 NL-7090 AA 丁克斯佩洛

电话: +31 (0) 315 658999 传真: +31 (0) 315 653989 邮箱: info@saba.nl 网址: www.saba.nl

基于现有的技术我们给客户推荐相应产品及使用说明, 客户应根据用途和需求自行评估产品。如果客户没有根据我们的推荐或使用说明正确使用产品, 我方不承担任何责任。此外, SABA Dinxperlo BV的通用条款适用于产品推荐、使用说明和产品交付。